



Construyendo de manera natural

POLIGONO IBARREA S/N ❖ E- 31800-ALSASUA (NAVARRA)

Tlf.: 948 564 001 ❖ Fax: 948 564 230 ❖ e-mail: biohaus@biohaus.es web: www.biohaus.es

HAGASIT - Edelputz
HAGASIT - Revoque noble

El revoque biológico de hidrato de cal blanca, para acabados en fachadas e interiores.

HAGASIT

- El revoque biológico comprobado durante décadas en edificación nueva como en rehabilitación y edificios históricos de hidrato de cal blanca, para acabados en fachadas e interiores.
- Fabricado de arenas puras de cal blanca resistentes a la intemperie, cal blanca, cemento blanco retardantes y aditivos naturales.
- Es gracias a su composición natural altamente abierta a la difusión de vapor y transpirable. Conserva su estado de agradable presencia durante mucho tiempo, dado a que no absorbe mucha suciedad.
- Es muy apreciado por el mundo profesional por su componente sumamente agradable a la hora de ser puesto en obra.
- Se puede suministrar en una amplia gama de colores también intensos, y existe en varios grados de granulado, de 1mm – 15mm para toda variedad de acabados estructurados.

Campos de empleo

Como terminación encima de revoque base en fachadas, paredes y tabiques interiores en nueva construcción y rehabilitación.

Objetos como monumentos y edificios históricos.

Soportes adecuados

Soportes minerales limpios y secos, estables, y libres de eflorescencias y de cualquier tipo de grasa, como por ejemplo revoque base de HAGA o revoques convencionales cal cemento y también paneles Fermacell y cartón yeso.

Encima de hormigón hay que aplicar primero HAGADUR como puente de unión. En revoques bases nuevos o recién aplicados tienen que tener como mínimo dos semanas desde su aplicación.

Preparación

En todos los casos con HAGA fondo de silicato. Aplicación mínimamente 12 horas antes de aplicar la terminación.



Aplicación

En una gaveta limpia poner aproximadamente de 8 a 12 litros de agua y espolvorear dos sacos y mezclarlo muy bien con batidora. Aplicarlo con llana de material inoxidable cubriendo bien el soporte.

En casos fratarlos con llana de madera o espuma. HAGASIT una vez mezclado aplicarlo como máximo en 4 horas. No aplicarlo por debajo de los 5º C tanto de temperatura ambiente como del soporte.

Evitar el sol directamente durante la aplicación, trabando preferiblemente la fachada sombría. Proteger las fachadas recién acabadas contra lluvias torrenciales.

Embalaje

Sacos de 25 Kg.

Rendimiento

Soporte	Espesor Mm.	Consumo Aproximado	Kg./m ²
Estructurado	1	Aprox.	2
	1.5	Aprox.	3
Fratasado	1.5	Aprox.	2.5
	2	Aprox.	3
	3	Aprox.	4
	5	Aprox.	5
Revoques Antiguos		Aprox.	4
	5	Aprox.	6
Estructurado	3-5	Aprox.	6-7
Golpe de llana	6-8	Aprox.	7-8
	10-15	Aprox.	8-10

Advertencia

HAGASIT es un material natural y altamente capilar. Según el soporte, la humedad ambiental, la temperatura y la aplicación de secado pueden ser de varias formas, esto puede ocasionar que la superficie no sea uniforme de color, por lo que se recomienda el pintado posterior con HAGATEX, para darle uniformidad al color ganando de este modo una protección añadida.

Almacenamiento

Seis meses en seco

Limpieza

Limpieza de las herramientas