



BIOHAUS GOIERRI S.L.
construyendo de manera natural

POLIGONO IBARREA S/N ❖ E- 31800-ALSASUA (NAVARRA)

Tlf.: 948 564 001 ❖ Fax: 948 564 230 ❖ e-mail: biohaus@biohaus.es web: www.biohaus.es

HAGATEX PINTURA AL SILICATO

La pintura decorativa HAGTEX es una pintura lista para su uso en fachadas y paredes interiores en obra nueva y rehabilitación.

Utilización en edificios históricos catalogados, en edificios de viviendas sanas, tanto como en edificios agrícolas y de oficinas.

HAGATEX PINTURA AL SILICATO

Se consigue una unión por silificación con el soporte, protege contra la lluvia ácida, alta resistencia a la intemperie, consiguiéndose fachadas duraderas por décadas.

HAGATEX PINTURA AL SILICATO

Conserva un aspecto natural del revoque de fachada altamente transpirable, por esto siempre garantiza unas paredes sanas, secas bien aislantes.

HAGATEX PINTURA AL SILICATO

Se suministra lista para su uso, en una amplia variedad de colores, fácil de usar, con un buen poder de cubrición y un tiempo prolongado de aplicación. No escurre ni de la brocha ni del rodillo.

INSTRUCCIONES

Campo De uso:

Pintura decorativa con un alto grado de transpirabilidad y resistencia a la intemperie, para fachadas y superficies interiores.

Fondos apropiados

Soportes minerales limpios y secos, estables, y libres de eflorescencias, como revoques al la cal y cemento, bloques silicio-calcareos, hormigón, hormigón celular, bloques de cemento, ladrillos, antiguas pinturas minerales. Revoques nuevos tienen que tener como mínimo catorce días.



Tratamiento previo de fondo

Revoques minerales nuevos : sin tratamiento

Revoques antiguos: Eliminar el 80 % de la cal, quitar con un cepillo polvo y musgo y luego limpiar con HAGA-algicid, limpiador de fachadas.

Revoquen antiguos con tendencia arenosa pero firmes: aplicarles la imprimaron HAGA-silicat imprimación

Antiguos revoques con restos de dispersiones o yeso y tableros de cartón yeso: tratar previamente con HAGA-fondo para revoques minerales.

Aplicación

Con brocha o rodillo intensa y uniformemente cruzando los trazos:

primera mano, mezclar dos partes de Hagatex pintura al silicato con una parte de Haga diluyente de silicato, variable según la absorción del fondo pudiendo llegar a la relación 1:1.

Segunda mano, mano de acabado, utilizar Hagatex pintura al silicato sin diluir, sin embargo si la estructura del fondo lo pide se puede diluir hasta máximo un 10 % con el diluyente al silicato.

No mezclar agua.

Entre los dos manos respetar como mínimo 12 horas de secado. El secado tiene que ser uniforme, no trabajar por debajo de +5°C de temperatura ambiente o del muro. Evitar durante la aplicación la incidencia directa del sol, pintando la zona sombría de la fachada. Proteger la zonas recién pintadas contra fuertes vientos y lluvias.

Importante

Si como consecuencia de reparaciones existen distintos tipos de soporte en la fachada, el poder absorbente del fondo puede no resultar uniforme, con lo cual la pintura tampoco podría aparecer uniforme. En estos casos se recomienda una mano de HAGA-DECKSILICAT(pintura de igualado).

Advertencia

El ligante silicato de potasio, tiene un efecto corrosivo por eso piel y cristales , piezas metálicas y adornos en piedra natural han de ser bien tapados. Evitar contacto con los ojos. Las salpicaduras limpiar con agua.

Consumo

Según estructura y capacidad de absorción del fondo

HAGATEX silicat farbe entre 150 y 500 gramos /m2 por cada mano

HAGA diluyente al silicato: entre 100 y 200 gramos m2.

Forma de envío

HAGATEX pintura al silicato se sirve en blanco y una amplia variedad de colores mezclables entre si.

HAGATEX pintura al silicato: bidón de 25 kg.

HAGA diluyente al silicato: cubos de 10 kg.

Almacenaje

Mantener en lugar fresco, protegido de heladas, aprox. 1 año

Nosotros le asesoramos con mucho gusto en la aplicación de nuestros productos.

Esta hoja tiene carácter de advertencia no siendo vinculante a nivel jurídico. La aplicación del material tiene que adaptarse siempre a las circunstancias concretas.